

# Wariant II

## jednobarwna posadzka z możliwością wykonania antypoślizgu

1. Podłoże musi być suche (poniżej 3 % C.M.) wolne od zanieczyszczeń typu gips, tynk, farba, oleje i smary itp. Zanieczyszczenia należy usunąć mechanicznie. Wszystkie ubytki i uszkodzenia istniejącej posadzki muszą zostać naprawione.

Rys. 1

2. Na tak przygotowaną posadzkę наносimy grunt epoksydowy wzmacniający podłoże Rys. 2 zwracając uwagę by nakładana warstwa była jednorodna. W miejscach trudno dostępnych aplikacji dokonujemy przy pomocy pędzla Rys. 3 .

3. Na zagruntowaną i wyschniętą posadzkę nakładamy barwioną w masie żywicę Rys. 4

4. Jeżeli posadzka ma być w wersji antypoślizgowej, należy w pełni zasypać ją piaskiem kwarcowym bezpośrednio na mokrą żywicę. Piasek rozsypujemy dużymi porcjami Rys. 6 Po wyschnięciu żywicy nadmiar piasku usuwamy. Rys. 7


5. Gotowa posadzka Rys. 8



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5



Rys. 6



Rys. 7



Rys. 8